

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



90°



90°



45°



45°



FALU VULK KROMATUT, KUMITIIVISTEELLÄ

LVI 244 8341
LVI 244 8642
LVI 244 8041
LVI 244 8042

LVI 244 8321
LVI 244 8322
LVI 244 8021
LVI 244 8022

LVI 248 8151
LVI 248 8182

LVI 246 8491
LVI 246 8492

LVI 246 8431
LVI 246 8432

FP 72115
FP 74255
FP 72125
FP 74265

FP 72215
FP 74315
FP 72225
FP 74325

FP 73115
FP 74615

FP 73315
FP 74815

FP 73325
FP 74825

90° x 32mm, kaksi muhvia
90° x 40mm, kaksi muhvia
90° x 32mm, yksi muhvi
90° x 40mm, yksi muhvi

45° x 32mm, kaksi muhvia
45° x 40mm, kaksi muhvia
45° x 32mm, yksi muhvi
45° x 40mm, yksi muhvi

suora 32mm, kaksi muhvia
suora 40mm, kaksi muhvia

T-haara (90°) 32mm, 3 muhvia
T-haara (90°) 40mm, 3 muhvia

Y-haara (45°) 32mm, 3 muhvia
Y-haara (45°) 40mm, 3 muhvia

Osat on valmistettu PP:stä ja tiivisteet TPE:stä. Osat on myös vakuuminmetallisoitu (kromi).

Käyttötarkoitus:

Putkiosat ovat osa FALU-VULK järjestelmää valkoisella tiivisteellä, joka on tarkoitettu vain pinta-asennukseen.

EI SOVELLU RAKENTEISIIN ASENNETTAVAKSI (koskee kromattuja osia).

Asennus:

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Suosittelimme, että kumitiivisteet voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä tai vastaavalla silikonipohjaisella voiteluaineella (ei öljypohjaisella)!

Liuta putki viemäriputken muhvin pohjaan. Jos pohjan kohdasta on epävarmuutta suosittelimme, että muhvin syvyys mitataan ja merkitään putkeen ja putki asennetaan merkin syvyyteen. Vedä sitten putkea 1-2mm (max 2mm) ulos muhvista. Tällä varaudutaan lämpölaajenemiseen

Viimeistele asennus esim. Faluplastin putkipitimillä.

Vaakasuoriin asennuksiin suosittelimme 2 kiinnikettä metriä kohden (Ø32/40).

Pystysuoriin asennuksiin suosittelimme 1 kiinnikettä metriä kohden (Ø32/40).

Liitoskohdissa pitää olla kiinnike liitoksen molemmin puolin!

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla (vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa kromipintaa).

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tinneriä.

Höyrymetallisoidut tuotteet sietävät huonommin vahvoja puhdistusaineita ja aineita jotka sisältävät hioma-aineita.

Faluplast